

# TEHNIČKE INFORMACIJE

# HS 2K ImpactOil Color

## RAZNE BOJE



### Prirodno ulje za najzahtjevnije podove

High Solid ulje u boji za drvene podove na biljnoj bazi. Naglašava prirodne karakteristike drva uz postizanje izuzetnih svojstava. Stoga je prikladno u najzahtjevnijim javnim i privatnim prostorima i čak mokrim područjima. Zahvaljujući dobroj penetraciji drvo će biti očuvano ali otvorenih pora i s mogućnošću "da diše". Uspoređujući s 1K uljima, 2K tehnologija osigurava brže sušenje, manju osjetljivost na prljavštinu i bolju otpornost na vodu i kemikalije.

- Prikladnost za prostorije izložene velikoj količini vlage
- Ušteda vremena obradom u 1-dnevnom sustavu
- Visoka ekonomičnost upotrebe
- 100% čvrste tvari - bez otapala
- Sve varijante mogu se međusobno miješati
- Sigurna i jednostavna obrada
- Certificirana zaštita od proklizavanja prema BGR 181 za radna područja
- Prikladno za dječje igračke prema EN 71-3

### Područje primjene:

Za bojanje parketa i drvenih podova. Prikladno za impregnirajuću prvu obradu drvenih podova. Prikladno i za prostorije izložene velikoj vlazi, kao što je kupaonica, wellness zona, itd. Protuklizno prema BGR 181 i DIN 51130 skupini procjene R10. Prikladno za dječje igračke, ispunjavaju se zahtjevi norme DIN EN 71-3 - "Pomicanje određenih elemenata". Prikladno za gotovo sve europske i egzotične vrste drveta. Provjerite LOBA popis vrsta drveta, na [www.loba.de](http://www.loba.de). U slučaju dvojbe, valja kontaktirati proizvođača.



## Podaci o proizvodu

### Kataloški broj

10610

750 g	4	400
-	4	400

Sve boje dostupne su i u uzorcima limenki od 100 ml.  
10610-90 / MusterSet / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone



# TEHNIČKE INFORMACIJE

## HS 2K ImpactOil Color

### RAZNE BOJE



#### Podaci o proizvodu

Sastojci	modificirana biljna ulja, pigmenti, suhi materijali bez kobalta
Skladištenje i prijevoz	36 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Nije osjetljivo na smryavanje.
GISCODE	Ö10/DD+

Osnovne boje							
	900005 Crna	900126 Bijela	900148 Siva				
Boje drveta							
	800099 Mahagonij	800127 Orah	800132 Dimljeni hrast	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Antički hrast
Trendovske boje							
	700133 Papyrus	900127 Kreda	900143 Ostriga	900144 Glina	900145 Pijesak	900146 Sedef	900147 Srebrna

Bez jamstva na boju

11/12/2019



## Upute za obradu

- Smjesu promiješajte, dodajte otvrdivač u omjeru 10:1 i dobro promiješajte (moguće i strojno LOBATool mikserom). Ako treba promiješati samo dio količine, treba ga izvagati. Nakon miješanja, transparentno ulje se može koristiti 2 sata, a ulje u boji 1 sat.
- Površina mora biti stručno izbrušena, a vlažnost drveta maks. 12%.
- Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine. Temperatura prostorije +15 °C do +25 °C, relativna vlažnost zraka 40% do 65%, temperatura materijala +18 °C do +25 °C. Omogućite dovoljno prozračivanje prostorije.
- Za druge oblike nanošenja, parametri kao što su vremena sušenja mogu varirati.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBATool kantu sa sredstvom za pečaćenje.
- Dobro protresite materijal.
- Vlastita nijansa korištenog drveta, njegova struktura i razmještaj pora te stupanj hrapavosti jako utječu na željenu nijansu boje. Preporučujemo da na originalnom drvetu uz pomoć alata za brušenje napravite uzorak nijanse radi vlastite kontrole i prema potrebi kako biste ga mogli uručiti izvođaču radova.
- Treba uzeti u obzir LOBA "Upute za brušenje i bojanje parketa".
- Prije primjene varijanti u boji preporučujemo probne premaze radi procjene ciljne nijanse i izgleda cjelokupne površine. Nijanse boje mogu se međusobno miješati. Za posvjetljivanje ili smanjivanje kapaciteta pokrivanja može se dodati prozirna varijanta. Za ravnomjeran izgled boje potrebno je zasićenje pigmentom, a razrjeđivanje se smije provesti s najviše tri bezbojna dijela na jedan dio s bojom.
- Ako je za veće površine potrebno više posuda, cjelokupnu količinu treba promiješati u jednoj velikoj posudi.
- Kod močenih površina je zbog dubokog prodiranja pigmenata u drvo onemogućeno naknadno obnavljanje u prvobitnu stanje površine.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Ovaj proizvod dio je „Connected Systems“ tvrtke LOBA i Wakol. Odobrene kombinacije s Wakol parketnim ljepljivima saznajte preko „Connected Systems Matrix“: [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

## Razrjeđivač

Za posvjetljivanje nijanse ili smanjivanje kapaciteta pokrivanja pomiješajte s transparentnim sredstvom. Miješajte maks. 3 dijela transparentnog s jednim dijelom u boji.

## Uređaj za nanošenje/potrošnja materijala

LOBATool lopatica (špahlta, gleter) / po sloju otpr. 30 g/m<sup>2</sup> (33 m<sup>2</sup>/kg) ovisno o upijanju podloge. Izjednačite pomoću LOBATool special bež pada (podloške).

## Vrijeme sušenja

- Moguće hodanje nakon 12 sati.
- Iskoristivo nakon 48 sati.
- Pokrivanje nakon 10 dana.
- Moguće je ranije prekrivanje artiklom LOBATool Cover 400, pojedinosti potražite u Tehničkim informacijama o proizvodu.



# TEHNIČKE INFORMACIJE

## HS 2K ImpactOil Color

### RAZNE BOJE



## Upute za obradu

### Alternativna prethodna obrada radi postizanja posebnih efekata

Pigmentni bajc:

- PreTone

### Nanošenje lopaticom:

- ulje nanesite LOBATOOL lopaticom (špahtlom).
- Pustite da djeluje.
- Otprilike 20 minuta nakon početka nanošenja ulja polirkom i umetnutim special LOBATOOL bež podloškom (pad) izjednačite površinu.
- Lopaticom nanesite drugi sloj ulja.
- Pustite da djeluje.
- Otprilike 20 minuta nakon početka nanošenja ulja polirkom i umetnutim special LOBATOOL bež podloškom (pad) izjednačite površinu.

### Primjena na podovima sa spojevima i daskama sa skošenim bridovima - nanošenje podloškom (pad):

HS 2K ImpactOilColor izravno nanesite na special LOBATOOL bež podlošku (pad). Utrljajte ulje pomoću polirke. Izjednačite novom (suhom) LOBATOOL special bež podloškom (pad). Sušenje tijekom noći. HS 2K ImpactOilColor izravno nanesite na special LOBATOOL bež podlošku (pad). Utrljajte ulje pomoću polirke. Izjednačite novom (suhom) LOBATOOL special bež podloškom (pad). Više informacija o ovoj tehnici pronađite u našim „Tehničkim savjetima i preporukama“ na [www.loba.de](http://www.loba.de).

### Važne napomene

Nije odobreno za nanošenje prskanjem.

Sav višak materijala mora se ukloniti kod izjednačavanja površine. Na pojedinim egzotičnim vrstama drveta moguća su dulja sušenja.

Natopljene krpe, podloške i druga radna sredstva moraju se držati u zatvorenim spremnicima. Ulje povezano s prašinom brušenja, krpama i sl. smočite vodom i stavite u kantu s poklopcem ili zbrinite na mjesto zaštićeno od požara jer postoji opasnost od samozapaljenja.

Nanošenje lopaticom moguće je samo kod drvenih podova s ispunjenim spojevima. Ulje unutar spojeva neće se osušiti dulje vrijeme.

11/12/2019



# TEHNIČKE INFORMACIJE

## HS 2K ImpactOil Color

### RAZNE BOJE



#### Opće napomene

**Čišćenje alata:** alat očistite otapalima, primjerice sredstvom za čišćenje kistova.

**Vrijeme sušenja:** navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBATOOL Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

**Bočno lijepljenje:** parket koji nije dobro zalijepljen, drvene daske, drveni podovi, industrijski parket i parket preko sustava podnog grijanja, kao i vrste drva koje lakše upijaju vlagu, (npr. bukva) zamjetno se šire i skupljaju pod utjecajem promjene klime unutar prostorije (vlažnost zraka, temperatura). Kod primjene ulja bočno sljepljivanje i nerpravilne pukotine u spojevima nisu primjetne.

**Međudjelovanje:** materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepljiva mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

**Connected Systems:** Proizvodi koji su testirani koristeći Connected Systems optimirani su tako da se kod stručne obrade ne izaziva tamnjenje, kao posljedica kemijske interakcije površinske obrade i ljepljiva.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.

