



Pigmentni bajc na bazi vode za parket i drvene podove. Intenziviranje nijanse ispod ulja. Intenziviranjem strukture i teksture drveta postižu se živopisni efekti boje.

- Za značajno snažnije boje
- Smanjuje žutu nijansu specifičnu za ulje
- Sigurna i jednostavna obrada
- Bez otapala
- Gotovo neograničen broj kombinacija boja
- Neutralni miris


### Područje primjene:

Na neobrađenom, dobro obrušenom drvetu. Kombinacijom vlaženja i bijelog pigmentiranja postižu se intenzivniji efekti boje, posebno kod svjetlijih nijansi. U kombinaciji sa sredstvom LOBASOL<sup>®</sup> HS 2K ImpactOilColor i LOBADUR<sup>®</sup> HS 2K IntensiveColor<sup>A.T.</sup> mogu se postići brojni drugi efekti boje. Gotovo neograničene mogućnosti oblikovanja omogućavaju individualna rješenja obrade.

## Podaci o proizvodu

### Kataloški broj

10612



2,5 l

6

144

Sve boje dostupne su i u uzorcima limenki od 100 ml.

Kruta tijela 4,5 ±2%

pH-vrijednost 8,4

Sastojci Voda, pigmenti, neionski tenzidi, konzervansi

Skladištenje i prijevoz 24 mjeseca stabilno skladištenje, slijedite podatke otisnute na posudi. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja. Nije opasan teret prema ADR-u.

GISCODE W1



Bijela

Crna

Smed

Mocha

Steel

Bez jamstva na boju



### Upute za obradu

---

- Površina mora biti stručno izbrušena, a vlažnost drveta maks. 12%.
- Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine. Temperatura prostorije +15 °C do +25 °C, relativna vlažnost zraka 40% do 65%, temperatura materijala +18 °C do +25 °C. Omogućite dovoljno prozračivanje prostorije.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBATOOL kantu sa sredstvom za pečačenje.
- Dobro protresite materijal.
- Vlastita nijansa korištenog drveta, njegova struktura i razmještaj pora te stupanj hrapavosti jako utječu na željenu nijansu boje. Preporučujemo da na originalnom drvetu uz pomoć alata za brušenje napravite uzorak nijanse radi vlastite kontrole i prema potrebi kako biste ga mogli uručiti izvođaču radova.
- Naknadnom impregnacijom nejednakosti se općenito pojačavaju. Da bi se postigao jedinstven izgled potrebna je pažljiva i homogena prethodna obrada.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### Razrjeđivač

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

### Uređaj za nanošenje/potrošnja materijala

LOBATOOL pumpica za raspršivanje i aplikator za nanošenje (Wischwiesel) ili LOBATOOL valjak Microfaser 100-120 kao brisač / otpr. 100-120ml/m<sup>2</sup> (8-10m<sup>2</sup>/l). Nakon sušenja (preko noći) uklonite sva drvena vlakanca koja su se uzdignula koristeći polirku i LOBATOOL special zeleni pad (podloške).

### Vrijeme sušenja

- Sušenje tijekom noći. Ulje se mora nanijeti u roku od 24 sata.

### Proizvodi prikladni za dodatno impregniranje:

- HS 2K IntensiveColor <sup>A.T.</sup>
- HS 2K ImpactOil Color.



### Upute za obradu

---

#### Nanošenje brisačem

- Ravnomjerno prebrišite sredstvom PreTone pomoću LOBATOOL valjkom za lak s mikrovlaknima 100-120.
- Zatim izjednačite LOBATOOL valjkom za lak 100-120 u smjeru vlakana, a ako je drvo potpuno upilo prvi sloj, nanesite dodatni materijal.
- Radite u koracima.
- Sušenje tijekom noći.
- Zagladite površinu strojem za pranje poda s umetnutom posebnom LOBATOOL zelenom podloškom (uklonite uspravna drvena vlakna) i zatim uklonite prašinu nastalu kod brušenja.
- U roku od 24 sata impregnirajte površinu željenom nijansom LOBASOL<sup>®</sup> HS 2K ImpactOilColor ili LOBADUR<sup>®</sup> HS 2K IntensiveColor, obradite podlogu prema tehničkim informacijama o proizvodu.

#### Nanošenje prskanjem/sprejom

Posebno kod većih površina raspršivanje pomoću LOBATOOL posude za raspršivanje značajno štedi vrijeme i omogućava ergonomski načina rada. Kod nanošenje raspršivačem trebaju sudjelovati 2 osobe, jer se materijal odmah nakon prskanja mora izjednačiti. Kod spojenih površina veličine preko 100 m<sup>2</sup> moraju se koristiti 2 ili više uređaja.

- Prije radova neposredno granično područje, primjerice, vrata, postolje, zidovi, itd. treba zaštititi ljepljivom trakom.
- Mlaznicu za raspršivanje držite u što stabilnijem kutu u razmaku od površine te poprskajte PreTone "stazu po stazu" ravnomjerno i tanko otpr. 100-120 ml/m<sup>2</sup>. Kada je jedna staza poprskana, odmah zatim izjednačite LOBATOOL Wiscwiesel aplikatorom za nanošenje.
- Sušenje tijekom noći.
- Ispolirajte površinu polirkom s umetnutom special LOBATOOL zelenom podloškom (pad) kako biste uklonili uydignuta drvena vlakanca i zatim uklonite prašinu nastalu kod brušenja.
- U roku od 24 sata impregnirajte površinu željenom nijansom LOBASOL<sup>®</sup> HS 2K ImpactOilColor ili LOBADUR<sup>®</sup> HS 2K IntensiveColor, obradite površinu prema tehničkim informacijama o proizvodu.



### Opće napomene

---

**Čišćenje alata:** alat i opremu odmah očistite vodom.

**Vrijeme sušenja:** navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBATOOL Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

**Bočno lijepljenje:** parket koji nije dobro zalijepljen, drvene daske, drveni podovi, industrijski parket i parket preko sustava podnog grijanja, kao i vrste drva koje lakše upijaju vlagu, (npr. bukva) zamjetno se šire i skupljaju pod utjecajem promjene klime unutar prostorije (vlažnost zraka, temperatura). Kod primjene ulja bočno sljepljivanje i nerpravilne pukotine u spojevima nisu primjetne.

**Međudjelovanje:** materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepljiva mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavlivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.

