

TEHNIČKE INFORMACIJE

OptiFinish POLUMAT



1K lak za parket na bazi vode. Za jako opterećenje habanja. Izbalansirana svojstva za izvanredno sigurnu obradu. Bez naprezanja, elastično i otporno na kemikalije i trošenje.

- Veliki kapacitet punjenja
- Primjenjivo u punoj strukturi
- Dobar omjer cijene i učinka
- Sigurna i jednostavna obrada
- Smanjuje lijepljenje rubova
- Dobre tehničke karakteristike

Područje primjene:

Prikladno za parket i drvene podove. Prikladno za gotovo sve europske i egzotične vrste drveta. Provjerite LOBA popis vrsta drveta, na www.loba.de. U slučaju dvojbe, valja kontaktirati proizvođača.



Podaci o proizvodu

Kataloški broj

11503



5 l

10 l



4

-



128

60

Stupanj sjaja (približno)*

31

Kruta tijela

30 ±2%

Viskoznost DIN 4

20 ±2s

Skladištenje i prijevoz

12 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.

GISCODE

W3+

2004/42/CE

EU-granična vrijednost proizvoda (kat. A/i): 140 g/l (2010).

Ovaj proizvod sadrži maksimalno 70 g/l organski hlapive tvari (VOC).

* Stupanj sjaja mjeri se pod kutem od 60° na staklu. Ovisi o debljini sloja i klimatskim uvjetima (temperatura i rel. vlažnost zraka) tijekom sušenja. Vrijednosti služe samo za orijentaciju.

10/12/2019



Upute za obradu

- Površina mora biti stručno izbrušena, a vlažnost drveta maks. 12%.
- Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine. Temperatura prostorije +15 °C do +25 °C, relativna vlažnost zraka 40% do 75%, temperatura materijala +18 °C do +25 °C. Omogućite dovoljno prozračivanje prostorije.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBATool kantu sa sredstvom za pečačenje.
- Dobro protresite materijal.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.
- Ovaj proizvod dio je „Connected Systems“ tvrtke LOBA i Wakol. Odobrene kombinacije s Wakol parketnim ljepilima saznajte preko „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

Razrjeđivač

Proizvod je spreman za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

Uređaj za nanošenje/potrošnja materijala

LOBATool valjak Deluxe 120 / 100-120 ml(g)/m² = 8-10 m²/l(kg)

LOBATool valjak valjak Microfraser 100-120 / 80-100 ml(g)/m² = 10-12 m²/l(kg)

Međubrušenje

U roku od 24 sata može se prelakirati bez međubrušenja, a nakon toga samo uz brušenje. Ravnomjernija površina postiže se međubrušenjem prije zadnjeg premaza. Koristite LOBASAND perforiranu podlošku P120 ili finiju, druga mogućnost je LOBASAND brusna mrežica P120 ili finija. Prije prelakiranja uklonite svu prašinu.

Vrijeme sušenja

- Najranije se može prelakirati nakon 4-6 sata.
- Pažljiva upotreba nakon 4 do 6 sati.
- Međubrušenje najranije nakon 8-10 sati.
- Manje opterećenje nakon 24 sata.
- Puno opterećenje i pokrivanje nakon 5 dana.
- Moguće je ranije prekrivanje artiklom LOBATool Cover 400, pojednosti potražite u Tehničkim informacijama o proizvodu.

Preporučena uporaba temeljnog premaza:

za smanjeno bočno slijepplivanje i blokiranje tvari unutar drveta, npr. kod egzotičnog drveta.

- WS EasyPrime.
- OptiPrime.
- PrimaSeal Plus (sadrži otapalo).



Upute za obradu

Primjena na parketu i drvenim podovima:

- stručno pripremite podlogu i nanosite temeljni premaz.
- Sušenje temeljnog premaza prema propisanom vremenu.
- Valjkom nanosite sloj.
- Sušenje.
- Međubrušenje.
- Valjkom nanosite drugi sloj.

Alternativna izrada bez temeljnog premaza:

samo kod čvrstog lijepljenja kod vrsta drva hrast, jasen, javor i svijetla bukva. Kod drva osjetljivog na vlagu, parketa preko podnog grijanja i kod saniranja preporučujemo samo jedan sloj laka dnevno.

- Stručno pripremite podlogu.
- Valjkom nanosite OptiFinish.
- Sušenje.
- Valjkom nanosite drugi sloj sredstva OptiFinish.
- Sušenje.
- Međubrušenje.
- Valjkom nanosite zadnji sloj sredstva OptiFinish.



Opće napomene

Čišćenje alata: alat i opremu odmah očistite vodom.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBATOOL Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Međubrušenje: ako je nanešeno više slojeva laka, dostatno međusobno prijanjanje slojeva može se postići unutar 24 sata bez međubrušenja, a nakon toga se može prelakirati samo s međubrušenjem. Ravnomjerna površina postiže se međubrušenjem prije zadnjeg premaza. Nakon svakog međubrušenja temeljito uklonite svu prašinu.

Primjena sa ili bez temeljnog laka: Općenito govoreći svi se lakovi mogu koristiti bez prethodne upotrebe temeljnog laka. Uporaba temeljnog laka doprinosi sigurnosti obrade i jamči površinu bez vidljivih tragova preklapanja kod gotovo svih vrsta drveta. Više pojedinosti navedeno je na LOBA popisu vrsta drveta u najnovijem katalogu proizvoda.

Sljepljivanje rubova: sustavi laka na bazi vode su u pravilu skloni lijepljenju rubova. Kako bi se maksimalno izbjeglo stvaranje neravnomjerno raspoređenih spojnica popraćeno lijepljenjem blokova treba poduzeti različite mjere: čvrsto lijepljenje elemenata parketa kojim se sprječava njegovo pomicanje, pažljivo popunjavanje spojnica, uporaba prikladnih temeljnih premaza, primjerice LOBADUR® WS EasyPrime, prethodni tretman stranica utora na masivnim drvenim pločama voskom kompatibilnim s lakom prije polaganja. Poduzimanje mjera kojima se održava ista klima prostorije, posebice relativna vlažnost zraka. (Preporučujemo detaljno savjetovanje kupaca). Posebno osjetljivi su stari podovi s prethodno oštećenim, labilnim ljepilima, fleksibilno zalijepljeni ili čavlama pribijeni parketni podovi, podovi od drvenih ploča, industrijski parket i paralelno položene parketne daščice, parket preko sustava podnog grijanja, drvo koje brže upija vlagu (npr. bukva, javor).

Međudjelovanje: materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepila mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Connected Systems: Proizvodi koji su testirani koristeći Connected Systems optimirani su tako da se kod stručne obrade ne izaziva tamnjenje, kao posljedica kemijske interakcije površinske obrade i ljepila.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.

